



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex Sellante de poliuretano RF es un adhesivo sellador mono- componente para casi todo tipo de materiales utilizados en construcción.

Es ideal para juntas de dilatación de poco movimiento. Artefactos sanitarios, pegado de revestimientos, marcos de puertas y ventanas. Pasos de ductos en general, prefabricados, contenedores, paneles de asbesto-cemento, confección de empaquetaduras "in situ". En hojalatería, en reemplazo de soldadura de estaño. En general, adhesivo multi propósito para trabajos en metal, concreto y madera. Resiste aplicaciones en frío y calor.

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Elastico



Pintable



Multipropósito

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual): Pasta de varios colores	Pasta de varios colores
Olor: Olor bajo	Olor bajo
Peso específico:	1,60 - 1,65 g/ml
Dureza Shore A:	40 - 50
Elongación a la rotura:	500 % - 600%
Recuperación elástica: 75% - 85%	75% - 85%
Formación de piel:	15 - 30 min.
Temperatura de servicio:	-40°C - 90°C
Tiempo de almacenamiento:	24 meses
Temperatura de almacenamiento:	+ 10° C a 27°C
Rendimiento:	24 m lineales

Certificación: GB/T 531.1; GB/T 528; GB/T 13477.10; GB/T 13477.5



MODO DE USO

Aplicar **REX Sellante Poliuretano RF** con Rex pistola de calafateo profesional. El sellado de la junta debe realizarse lento con el fin de llenar totalmente la junta, asegurando que no queden burbujas de aire en el interior. Si los bordes se han cubierto con cinta de enmascarar, quitarla de inmediato tras la aplicación. El sellado es muy difícil de remover una vez seco.

Luego de la aplicación, lave las manos con agua y jabón, especialmente antes de ingerir alimentos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

FORMATO DISPONIBLE



Sellante Poliuretano
Gris - 310 ml
30208



Sellante Poliuretano
Blanca - 310 ml
30207



Gris - 600 ml
30237



Blanco - 600 ml
30238



Negro - 600 ml
30435

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C. Aplicar en lugares ventilados.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.